

DECOJOINT

DOMAINES D'APPLICATION :

Mortiers colorés spécialement étudiés pour le jointement de tous carrelages sur sols et murs, intérieurs et extérieurs (cuisines, salles de bain, piscines,...).

Conviennent parfaitement au jointement des grés, faïences, céramiques, terres cuites, émaux, pâtes de verre, etc...

CARACTÉRISTIQUES :

- Produit à base de :

- ciment
- résines synthétiques
- adjuvants
- charges minérales fines
- pigments

- Poudre plastifiée prête à l'emploi, à délayer.

- Imperméable.

- Sans retrait, ni fissure.

- Assortiment de 23 teintes.

- Couleurs stables à la lumière.

- **DECOJOINT** résiste à l'eau et aux agents courants de nettoyage.

MODE D'EMPLOI :

Attendre au moins 24 heures, après la pose du carrelage, pour appliquer le **DECOJOINT**.

Largeur des joints : 1 à 10 mm (avec des carreaux en terre cuite il est prudent de ne pas dépasser 6 mm).

1° Mélanger le contenu de la boîte de 3 kg dans 1 litre d'eau environ (1/3 de litre pour la boîte de 1 kg). Verser progressivement la poudre jusqu'à l'obtention d'une pâte onctueuse.

Durée d'utilisation de la pâte : 20 à 30 minutes.

2° Étaler le mélange obtenu à l'aide d'une raclette en caoutchouc passée en diagonale.

Veiller au bon remplissage des joints.

3° Le nettoyage des carrelages s'effectue dès le début de la prise (45 minutes environ) à l'aide d'une éponge très légèrement humide.

Terminer au chiffon sec après séchage complet (2 à 3 heures).

TEMPÉRATURE IDÉALE D'UTILISATION :

Entre + 5°C et + 30°C

PRÉCAUTION D'EMPLOI :

Avant toute application de **DECOJOINT**, il est recommandé de traiter les carrelages poreux ou rugueux avec le **BOUCHE PORES H.D.C.**

- facilite le nettoyage
- évite l'incrustation des couleurs

CONSOMMATION DE DÉCOJOINT :

consommation en Kg/m²

Largeur des joints en mm	Dimension des carrelages					
	5 x 5	10 x 10	15 x 15	20 x 20	30 x 30	40 x 40
2	0,60	0,5	0,30	0,25	0,20	
3	1,4	0,75	0,50	0,40	0,30	
5	1,5	1,25	0,80	0,60	0,40	
6	2,6	1,45	1	0,85	0,75	1,65
10				1,85	1,35	1

Valeurs données à titre indicatif.

Variet en fonction de l'épaisseur des carrelages.

CONDITIONNEMENT :

- Pot plastique de 1 kg.
- Boite carton de 3 kg.
- Seau plastique de 15 kg.

STOCKAGE :

Stocker à l'abri de l'humidité.

Conservation : 1 an en emballage d'origine non ouvert.

PRODUITS ANNEXES DE TRAITEMENTS

BOUCHE PORES H.D.C. :

Propriétés :

Forme en surface un film protecteur qui évite l'incrustation des couleurs et facilite le nettoyage.

Convient également pour imperméabiliser les sols ciments.

Mode d'emploi :

L'émulsion étant prête à l'emploi, l'appliquer en 2 couches, à 15 minutes d'intervalles, par pulvérisation (ou au chiffon).

Séchage :

De par sa constitution, le **BOUCHE PORES H.D.C.** s'évapore rapidement.

Bien s'assurer de son séchage complet avant l'application du **DECOJOINT**.

Consommation :

1 litre permet de traiter, en 2 couches, environ 20m² de carrelage.

FIXATEUR DE JOINT :

Propriétés :

Renforce et stabilise la tenue des joints colorés de carrelages.

Evite leur encrassement.

Indispensable sur les sols et toute surface fortement sollicitée, ou fréquemment soumise aux produits nettoyants (cuisines, plans de travail, salles de bain, etc...).

Mode d'emploi :

S'utilise après le séchage complet du joint (8 jours environ).

S'applique en 2 couches, au pinceau, à 15 mn d'intervalle.

De par sa composition, peut modifier légèrement la teinte initiale du joint.

Très important :

Aussitôt après l'application de la deuxième couche, bien essuyer les carrelages avec un chiffon sec ; le fixateur après séchage étant très difficile à enlever.

SOL ÉCLAT:

Propriétés :

Supprime sur les carrelages, laitances, voiles de ciment, efflorescences et toutes traces de ciment en général.

Remplace avantageusement l'acide chlorhydrique.

Agit rapidement et sans dégagement de vapeurs agressives.

Ne pas appliquer sur les terres cuites et émaux fragiles sans essais préalables.

Mode d'emploi :

Dissoudre 1 kg de **SOL ECLAT** dans 20l. d'eau environ. La concentration peut être augmentée en fonction du chantier à traiter.

- étendre sur la surface à traiter à l'aide d'une éponge ou d'une brosse.

- frotter énergiquement,

- laisser agir 5 à 10 minutes,

- rincer abondamment à l'eau claire afin de neutraliser le produit.

L'usage de gants et lunettes est recommandé.

Faire un essai préliminaire sur une petite surface afin de tester le support.

DECAP SOL :

Propriétés :

Solution prête à l'emploi.

Récure, dégraisse et rénove les carrelages et les dalles ciment.

Supprime les taches de rouille.

Remplace avantageusement l'acide chlorhydrique.

Agit rapidement et sans dégagement de vapeurs agressives.

Ne pas utiliser sur les terres cuites et émaux fragiles sans essais préalables.

Mode d'emploi :

- étendre sur la surface à traiter à l'aide d'une éponge ou d'une brosse,.

- frotter énergiquement,

- laisser agir 5 à 10 minutes,

- rincer abondamment à l'eau claire afin de neutraliser le produit.

L'usage de gants et lunettes est recommandé. Faire un essai préliminaire sur une petite surface afin de tester le support.